Фильтр		Нетканое иглопробивное фильтровальное полотно из полиэстера								
Материал		PET/PET обычное полотно				PET/PET усиленное полотно				
Плотность (г/м2)		450	500	550	600	400	450	500	550	600
Толщина (мм)		1.6	1.8	2.0	2.2	1.4	1.55	1.75	1.95	2.15
Воздухопроницаемость (м2м2/мин)		18	15	13	12	21	18	16	13	12
Прочность на растяжение (N/5×20см)	основа	>750	>750	>800	>800	>1000	>1000	>1100	>1100	>1150
	уток	>1150	>1200	>1300	>1400	>1250	>1300	>1400	>1500	>1500
Относительное удлинение при разрыве (%)	основа	<35	<35	<35	<35	<25	<25	<25	<25	<25
	уток	<55	<55	<55	<55	<45	<45	<45	<45	<45
Разрывная нагрузка (N/м2)		400	450	500	550	400	450	500	550	600
Рабочая температура (□)		≤130	≤130	≤130	≤130	≤130	≤130	≤130	≤130	≤130
Воздействие температуры в течение короткого времени (℃)		150	150	150	150	150	150	150	150	150
Устойчивость к кислоте		Средняя				Средняя				
Устойчивость к щелочи		Средняя				Средняя				
Устойчивость к истиранию		Отличная				Отличная				
Устойчивость к водным растворам		Средняя				Средняя				
Конечная обработка		Высокотемпературная горячая прессовка, нагревание Каландрирование								